



Cantera Grado, S.L.
San Juan de Villapañada, s/n
33820 Grado. (Asturias)
CIF.: B-33482654
06
ESPMDD005313

UNE EN 13242/2003
Aridos para carreteras

Designacion del árido	AG-R-0/20-S	
Tamaño de las partículas	0/20	d/D
Finura, Tamaño y Densidad de las partículas		
Granulometría	GA 75	
Equivalente de Arena	>20	
Contenido en finos	f11	
Forma de las partículas		
Porcentaje de caras de fractura	G 90/3	
Indice de Lajas	FI 20	
Composición / Contenido		
Contenido Total de Azufre (%S)	S1	%S
Sulfatos solubles en ácido, expresados en S	No Aplicable	AS
Contenido en C.Orgánicos (Humus)	0.000	
Resistencia a la fragmentacion y machaqueo		
Ensayo de los Ángeles	LA35	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-silice		
Reactividad frente álcalis sílice	No Reactivo	