



Cantera Grado, S.L.
San Juan de Villapañada, s/n
33820 Grado. (Asturias)
CIF.: B-33482654
06
ESPMDD005313

UNE EN 13242/2003
Aridos para carreteras

Designacion del árido	AG-T-0/40-S	
Tamaño de las particulas	0/40	d/D
Finura, Tamaño y Densidad de las particulas		
Granulometría	GA85	
Equivalente de Arena	43	
Forma de las particulas		
Porcentaje de caras de fractura	G90/3	
Indice de Lajas	FI20	
Composición / Contenido		
Contenido Total de Azufre (%S)	S 1	%S
Sulfatos solubles en ácido, expresados en S	AS0,2	AS
Contenido en C.Orgánicos (Humus)	Cumple	
Resistencia a la fragmentacion y machaqueo		
Ensayo de los Ángeles	LA40	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-silice		
Reactividad frente álcalis sílice	No Reactivo	